

Linotop Sport

System powierzchniowo-elastyczny

Wykładzina Specyfikacja zgodnie z normą EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548

Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Rodzaj wykładziny	EN 548		Linoleum sportowe: Linopro / Linovation / Linodur
Podłoże			juta
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	C _{fl} - s1*
Wartość ścierania przy poślizgu	EN 13893	0,4 - 0,6 μ	spełnione*
Szerokość rolki	EN 426	cm	200
Długość rolki	EN 426	m	około 28
Grubość całkowita	EN 428	mm	4,0
Ciężar całkowity	EN 430	g / m ²	4700
Odkształcenie	EN 433	mm	około 0,13
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	6
Odbicie refleksów światła	DIN 5036-3	p ≥ 0,20	spełnione (patrz dane techniczne Linoleum sportowego)
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	około 2,0
Właściwości antybakteryjne	JIS Z 2801	DLW Linoleum ma właściwości antybakteryjne	



EN 14904 : 2006
06
1658-CPD-1149

Wyprodukowano przez:
Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



ISO 9001



ISO 14001



Krótkotrwale odporne na działanie rozcieńczonych kwasów

Podkład Polyfer Łączenie - gąbka + 2 płyty stalowe

Grubość całkowita	mm	17
Grubość Łączenie - gąbka	mm	15
Wymiary Łączenie - gąbka	cm	200 x 100
Gęstość Łączenie - gąbka	kg / m ³	180
Grubość płyty stalowe 1 + 2 + Folia klejąca	mm	1 + 1
Wymiary płyty stalowe 1 + 2	cm	200 x 100
Grubość Odporność przeciw wilgoci	mm	0,5
Wymiary Odporność przeciw wilgoci	m / cm	30 / 200

Całościowy system Linotop Sport

Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	C _{fl} - s1*
Grubość całkowita	EN 428	mm	21
Ciężar całkowity	EN 430	kg/m ²	21
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 140-8	dB	27
Redukcja siły uderzenia	EN 14904	%	47,8
Odkształcenie miejscowe	EN 14904	mm	2,55
Odbicie piłki	EN 14904	%	98,3
Izolacyjność termiczna	EN 12667	m ² K / W	0,43

Obszar stosowania

Może być stosowane w obiektach sportowych i widowiskowo-sportowych



Wykładziny podłogowe Armstrong powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi standardami na rynku. Regularne czyszczenie i konserwowanie wykładziny jest konieczne do utrzymania jej estetycznego wyglądu. Produkty podłogowe Armstrong powinny być używane jako materiał na podłogi. Uwaga: Armstrong Floor Products zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej specyfikacji bez wcześniejszej informacji. Najbardziej aktualne wersje specyfikacji technicznych znajdują Państwo na naszej stronie internetowej: www.dlwsports.com

* zgodnie z certyfikatem na stronie internetowej www.dlwsports.com

PL 1.10.2009