

Linowood Sport

Revêtement sportif surfacique

Couche d'usure Description produit selon la norme EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548

Caractéristiques	Norme	Unité / Demande	Valeur
Type de revêtement	EN 548		Sportif linoléum: Linopro / Linovation / Linodur
Envers			Toile de jute
Tenue au feu	EN 13501-1	Classe	C _{fl} - s1*
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	0,4 - 0,6 μ	accompli*
Largeur du rouleau	EN 426	cm	200
Longueur du rouleau	EN 426	m	env. 28
Epaisseur totale	EN 428	mm	4,0
Poids total	EN 430	g / m ²	4700
Empreinte résiduelle	EN 433	mm	env. 0,13
Solidité à la lumière	ISO 105-B02	Classement	6
Reflexion de la lumiere	DIN 5036-3	p ≥ 0,20	accompli (Voir la fiche technique Sportif linoléum)
Charges électrostatiques limite	EN 1815	kV	env. 2,0
Propriétés bactériostatiques	JIS Z 2801	Le linoléum DLW a des propriétés bactériostatiques	



EN 14904 : 2006
06
1658-CPD-1149

Fabriqué par:
Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Résistance aux graisses et huiles minérales,
et à court terme résistance aux acides dilués

Support Polywood

Dimensions	cm / cm	2500 x 1250
Epaisseur totale	mm	29
Poids total	kg / élément	17,3
Densité	kg/m ³	120

Système complet Linowood Sport

Tenue au feu	EN 13501-1	Classe	C _{fl} - s2
Epaisseur totale	EN 428	mm	33
Réduction du bruit de choc	ISO 140-8	dB	27
Absorption de chocs	EN 14904	%	67
Déformation standard	EN 14904	mm	4,35
Rebond de la balle	EN 14904	%	96
Comportement sous charge roulante	EN 1569		accompli
Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	m ² K / W	0,484

Zones d'applications

Approprié pour les zones sportives et une utilisation multi-sports



Les revêtements de sol Armstrong doivent être installés dans le respect des instructions de pose Armstrong et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien adapté sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Armstrong sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Armstrong Floor Products se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.dlwsports.com